

# ASLAN P 045

## Selbstklebendes, weißes Reparaturpapier

Dieses weiße Reparaturpapier wurde speziell für den Einsatz in Bibliotheken entwickelt und eignet sich hervorragend zum unauffälligen Reparieren von eingerissenen oder herausgerissenen Seiten und zur Verstärkung und Reparatur des Buchinnenfalzes.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

<b>Papier:</b>	Spezialpapier, weiß, matt	
<b>Stärke:</b>	~ 45 µm	
<b>Gewicht:</b>	~ 40 g/m <sup>2</sup>	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff, Calciumcarbonat gepuffert	Klebstoffmenge: ~ 35 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort:	~ 6,0 N/25 mm
	Die Endklebkraft ist nach ca. 24 - 48 Stunden erreicht.	
<b>Feuchtigkeitsstabilität:</b>	Sehr hoch aufgrund der PE-Beschichtung des Silikonpapiers.	
<b>Bruchwiderstand:</b>	(DIN 53 455)	Längsrichtung: ~ 37 N/cm
<b>Reißdehnung:</b>	(DIN 53 455)	Längsrichtung: ~ 2 %
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens: verklebt:	ab 10°C -40 °C bis +50 °C

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50  
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# ASLAN P 045

---

## Verarbeitung

---

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

---

### Stand: 09|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**