

# SilverEtched ASLAN E 302

## Glasdekorfolie mit silberner Sandstrahloptik

Die Glasdekorfolie in silbriger Sandstrahloptik verleiht jeder Glasfläche eine hochwertige Optik und setzt beeindruckende Akzente in punkto kreativer Raumgestaltung. So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel und alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

|                     |                               |  |
|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>Folie:</b>       | PVC<br>(polymer weichgemacht) |  |
| <b>Foliendicke:</b> | ~ 80 µm                       |  |
| <b>Klebstoff:</b>   | Polyacrylatklebstoff          | Klebstoffmenge: ~ 20 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Abdeckung:</b>   | Silikonkarton                 | Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup> |

## Eigenschaften

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>   | sofort:<br>nach 1 Woche:   | ~ 6,5 N/25 mm<br>~ 14 N/25 mm             |
| <b>Dimensionsstabilität:</b>    | verklebt auf Aluminium<br>nach 48 Stunden bei 70 °C<br>(25 x 25 cm)  | max. -0,45 %                              |
| <b>Chemische Beständigkeit:</b> | Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen. |   |
| <b>Lichtbeständigkeit:</b>      | DIN 53 388   | Lichtechtheitsstufe 7-8<br>der Woll-Skala |
| <b>Lichtdurchlässigkeit:</b>    | DIN 53 147   | ~ 57 %                                    |
| <b>Brennbarkeit:</b>            | Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.  |   |
| <b>Temperaturbereich:</b>       | während des Verklebens:<br>verklebt:   | ab 15°C<br>-30 °C bis +80 °C              |
| <b>Mindesthaltbarkeit:</b>      | 7 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.  |   |

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

# SilverEtched ASLAN E 302

## Verarbeitung

### Verklebung:

Die Folie ist trocken oder feucht verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir eines unserer ASLAN Application Tapes bzw. ASLAN TMO.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

### Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**<sup>®</sup>

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**